





Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.




# DIMER



Dünyanın binlerce yıllık değerleri, bu bereketli topraklarda gizli...  
Dimer Mermer, nesilden nesile binlerce yıllık bir tarihe tanıklık eden  
değerli doğal taşları, tam 26 yıldır işliyor, üretiyor, dönüştürüyor...

Mermerin binlerce yıllık hikayesine yakışır bir şekilde, mermer  
sektöründeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmıyor ve Dimer  
adını dünyanın her köşesine ulaştırıyor. Dimer Mermer'in  
yolculuğu, 1987 yılında ocaklılık yaparak başladı. 1997  
yılına gelene kadar toplam 30 kişinin çalıştığı iki ocak ve  
bir yönetim ofisinden oluşan Dimer Mermer, 2000 yılında  
Diyarbakır'da kurulan fabrikalarla birlikte, çalışan  
sayısını da 100 kişiye ulaşmış oldu. Kısa bir  
sure içinde, ocak sayısı 3'e yükselmiş, Diyarbakır  
Organize Sanayi bölgesinde yer alan fabrikası  
ile birlikte artık ürünler sadece blok olarak  
değil, işlenmiş olarak da pazarlanmaya  
başlanmıştı. Zemin mükemmel, koşullar da  
uygun olunca, Dimer Mermer kalitesi artık  
dış pazarda da kendini gösteriyordu...

Günümüzde Dimer Mermer, 1 milyon  
metrekarelük üretim kapasitesi ve  
500'e yakın çalışanı ile büyümeye  
devam ederek, dünyanın en  
güçlü firmalarının arasındaki  
yerini gün geçtikçe  
sağlamlaştırmaktadır.



# dimer



*Thousands of years of the world's old values are lying hidden underneath these generous lands.*

*For 26 years, Dimer Marble has been processing, manufacturing and transforming precious natural stones that have witnessed this thousands of years old history. As its position in the marble sector is getting stronger every day, like the thousand year old story of marble, Dimer's name is spreading all around the world.*

*Dimer Marble started its journey with a quarry business in 1987. The company increased its number of employees to 100 when it founded factories in Diyarbakir in 2000, whereas, previously there were only two quarries with 30 people working and one management office until 1997. Soon, Dimer increased its number of quarries to three. And, with the advent of the factory in the Diyarbakir Organized Industrial Zone, it started to market products not only as blocks but also as processed products. Because the environment was fertile and conditions were favourable, Dimer Marble began to show its quality in the foreign market.*

*Nowadays, Dimer Marble continues to grow even more with its manufacturing capacity of 1 million cubic meters and about 500 employees; and thus, it has secured its position among the most powerful companies of the world.*

# OCAKLAR QUARRIES





# OCAKLAR / QUARRIES

---



**Doğal taşların olağanüstü yolculuğunun en önemli noktalarından biri, Dimer Ocakları...**  
*Dimer Quarries are the most important stops in the extraordinary journey of natural stones.*

**1987'ten bugüne... Mermer sektörüne işin kalbinden, ocaklıktan başlayan Dimer, tecrübesini yeni teknolojiler ve eğitimli personeli ile pekiştirerek Türkiye'nin en büyük ocak üreticisi ve ihracatçılarından biri olmaya devam etmekte ve dünya mermer pazarına sunduğu yeni ürünler ile sektörde zenginlik katmaktadır.**

*Since 1987. Dimer stepped into business from the heart of the marble sector, known as the quarry business; and by enhancing its experience with new technologies and trained staff, it remains to be one of the largest quarry manufacturers and exporters in Turkey. In addition, it also enriches the sector with the new products it offers to the world marble market.*

**100.000 m<sup>3</sup> üretim Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Dimer Mermer ocaklarında gerçekleşen yıllık üretim miktarı... Dimer Mermer, kalite ve müşteri memnuniyetini öncelikli tutarak üretimini yılda 100 bin metreküp rakamına ulaştırmıştır. Üretilen bloklar, Dimer Fabrikası ve müşterilerinin fabrikalarında nihai ürüne dönüştürülmektedir.**

*Manufacturing of 100.000 m<sup>3</sup>. This is the annual manufacturing of the Dimer Marble quarries in Diyarbakir, Adiyaman and Kahramanmaraş. Dimer Marble has increased its manufacturing up to 100 thousand cubic meters per year by giving priority to quality and customer satisfaction. Manufactured blocks are transformed into the final product at Dimer Factory and at clients' factories.*

**Ustalık... 1987 yılında açılan ilk Dimer ocağında üretilen mermerler, Orient Pink markasıyla pazara sunulmuştur. Büyük beğeni toplayan Orient Pink, Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Diyarbakır'ın ilk tescilli mermeri oldu. Orient Pink ile birlikte, Türkiye'nin mermer çeşitliliğine katkıda bulunan Dimer Mermer, kendine ait ocklardan çıkardığı Koky Beige, Sandwave, Brown Espera, Light Emperador, Bazalt, Adara Cream ve Elios Beige ürünleri ile dünya mermer modasını belirleyen firmalar arasında güçlü bir yer edindi. Dimer, bu değerli taşlara uyguladığı farklı yüzey işlemleri ile çeşitlilik sunarken kalitesini her zaman en yüksek standartlarda tutmayı başararak ustalığını konuşturmuştur.**

*Mastery, marbles manufactured at the first Dimer quarry opened in 1987 were marketed with the Orient Pink brand. Orient Pink won recognition and it became the first licensed marble of Diyarbakir according to the records of the General Directorate of Mining Affairs. With Orient Pink, Dimer Marble contributed to the marble range of Turkey, and later on it secured its position among the companies leading the world's marble fashion with the products extracted from its own quarries such as Koky Beige, Sandwave, Brown Espera, Light Emperador, Bazalt, Adara Cream and Elios Beige. While offering a product range with different surface treatments applied on these precious stones, Dimer has always proved its mastery by keeping its quality at the highest standards.*

Dimer, Uluslararası doğal taş piyasasına her yıl en az bir yeni ürün kazandırmakta ve çeşitli yörenlerdeki ocaklarında ürettiği mermerleri Diyarbakır'daki fabrikalarında işleyerek dünyanın her yanında ilgi gören ürünlere dönüştürmektedir.

*Dimer presents at least one new product to the international natural stone market every year and by processing the marbles, manufactured at the quarries in different regions, at its Diyarbakir factories; it transforms them into appealing products for the whole world.*

Tam kapasite değer üretimi... Ocaklardaki üretim faaliyetleri, yıl boyunca devam etmektedir. Yıllık 250 bin ton blok mermer ve 40 bin ton bazalt kapasitesi mevcuttur. Her ocakta kapasitesine uygun bir makine parkı bulunan Dimer Mermer, gün geçtikçe aynı işlediği taşlar gibi yerini sağlamlaştırmakta ve nesilden nesile aktarılacak bu değerli hazinenin koruyucusu olduğu bilinci ile çalışmaya devam etmektedir.

*Full capacity value manufacturing... Manufacturing activities are year long at the quarries. The capacity is 250 thousand tons of block marble and 40 thousand tons of basalt. Dimer Marble has a machinery park suitable for its capacity at each quarry and Dimer has been going stronger every day, just like the stones it processes.*

*And, it has been working under awareness that it is the protector of this valuable treasure, which will be passed down to the next generations.*

## OCAKLAR MAKİNE PARKI / QUARRIES MACHINERY PARK

**16 adet lastik yükleyici / 16 wheel loaders**

**16 adet ekskavatör / 16 excavators**

**4 adet kaya kamyonu / 4 articulated haulers**

**2 adet kollu kesici / 2 chain saw machines**







# FABRIKALAR FACTORIES





FABRIKALAR / FACTORIES

MERMER / MARBLE

---



**%1 Milyon metrekarelük üretim kapasitesi; Dimer Mermer, 1 milyon metrekarelük üretim kapasitesi ile kalitesinden ödün vermeden dünya standartlarında üretim yapmakta ve sektöründeki en büyük 5 firma arasında yer almaktadır.**

*A Manufacturing capacity of 1 Million square meters; Dimer Marble has been manufacturing in compliance with world standards thanks to a manufacturing capacity of 1 million square meters, without compromising its quality; and therefore, it is also one of the five largest companies in its sector.*

**%100 doğru Benimsediği ERP sistemi ve kullanıp geliştirdiği yazılım ile, şirket içindeki üretim, pazarlama, satış, finans, satın alma, makine ikmal ve insan kaynakları departmanları arasında da entegrasyon sağlayabilmüştür. Üretimdeki bütün sipariş ve işleyiş, verilerin toplandığı yazılım ile, sipariş öncesinde %100 doğru termin verir.**

*100% accurate; Thanks to the ERP system it has adopted and the software it has developed, Dimer has constituted integration between the manufacturing, marketing, sales, finance, purchase, machinery supplies and human resources departments in the company. It provides a 100% accurate term before the order is processed thanks to this software where all the orders, operations and data are collected.*

**Makine parkı; Dimer, sektördeki son teknolojinin kullanıldığı makine parkı ile, dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerden gelen tüm talepleri zamanında ve doğru şekilde karşılar.**  
*Machinery Park; Dimer meets the demands of its customers around the world properly and on time thanks to the machinery park – where the latest technology in the sector is used.*

**Yüksek standartlar; Dimer, Uluslararası kalite standartları ile birlikte müşterilerinin standartlarını, paralel olarak sipariş aşamasından sevkiyata kadar bütün süreçlerde uygular. CE standartları olan TS EN 1341, TS EN 1469, TS EN 12058'e göre üretim yapar.**

*High standards; Dimer applies international quality standards and customer standards correspondingly to all stages starting from the order to the shipment. Its manufacturing is in accordance with the CE standards of TS EN 1341, TS EN 1469, TS EN 12058.*

**Doğayı koruma; Dimer, sahip olduğu çevre hassasiyetini her koşulda gözeterek çalıştığı ockalarda, ekonomik ömrünü tamamlamış bölümleri doğaya geri kazandırmaktadır.**

*Environmental Protection: Dimer recycles the sections that completed their economic life at the quarries where environmental sensitivity is always preserved during work.*

5 kıta 64 ülke Mermer modasına yön veren yenilikçi ürünler ile Dimer Mermer, dünyanın her yerinde Türkiye mermerini tanımaktadır. Aralarında İtalya, Yunanistan, Çin ve Tayvan'ın da bulunduğu dünyanın 60'a yakın ülkesine ihracat gerçekleştiriyor ve değerli doğal taşlara özgün projeler geliştirmeye devam etmektedir.

*64 countries from 5 continents: Dimer Marble, a leading brand in the marble fashion with its innovative products, has been introducing the quality of Turkish marble all around the world. It has been exporting to about 60 countries including Italy, Greece, China and Taiwan and it has still been developing projects exclusive to precious natural stones.*

Ödüllü üretim Dimer, bağlı bulunduğu İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nden 2007 yılında ihracat sıralamasına göre üçüncülik ödülü olan bronz yıldız, 2008 ve 2009 yıllarında ikincilik ödülü olan gümüş yıldız ile ödüllendirildi. 2010 yılında Bankacılar Derneği'nden ise, güvenliğinin belgesi olarak Açık Çek ödülü alarak sektördeki başarısını pekiştirdi.

*Award-winning manufacturing: Dimer was awarded with a bronze star in 2007, which is the third prize given by the Istanbul Mineral Exporters' Union to its members, based on the export rating in 2007; and it was later awarded with a silver star, the second price, in 2008 and 2009. Dimer also received a Blank Check award from the Association of Bankers in 2010, and with this certificate proving its credibility, it has also enhanced its success in the sector.*

## FABRİKALAR MAKİNE PARKI / FACTORIES MACHINERY PARK

4 adet katrak kesici / 4 gang saws

11 adet ST kesici / 11 block cutters

1 adet çoklu ST / 1 multi disk block cutter

2 adet plaka silim / 2 slab polishing machines

2 adet katlı plaka dolgu / 2 elevated resin lines

4 adet fayans hattı / 4 tile lines

3 adet strip dolgu / 3 strip resin lines

3 adet strip Kalibre / 3 strip grinding machines

2 adet köprü kesme / 2 bridge saws

2 adet yakma&kumlama makinası /

2 flaming & sandblasting machines

1 adet eskitme kazanı / 1 tumbled machine


ve diğer küçük makinalar. / And other small machines.







# ÜR ÜNLER PRODUCTS




BROWN ESPERA



ADARA CREAM (AC)



ADARA CREAM (ACX)



BAZALT



LIGHT EMPERADOR



ELIOS BEIGE




SANDWAVE



KOKY BEIGE




ORIENT PINK



ELIOS GREY



AMEDIAN BEIGE



LUNA CREAM


## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# BROWN ESPERA



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu <i>Cutting of Plate</i>	İyi <i>Good</i>
Kenar Köşe Kesilmesi <i>Cutting of Edge</i>	İyi <i>Good</i>
Cila Alma Durumu <i>Polishing Ability</i>	İyi <i>Good</i>
Sertlik <i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk <i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	2,82
Birim Hacim Ağırlık <i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2,68
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça (%)	0,9
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure By Weight (%)</i>	
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce (%)	2,2
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure By Volume (%)</i>	
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça (%)	0,9
<i>Water Absorption in Boiling Water - By Weight (%)</i>	
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce (%)	2,6
<i>Water Absorption in Boiling Water - By Volume (%)</i>	
Basınç Direnci <i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	835
Don Sonrası Basınç Direnci <i>(kgf/cm²)</i>	1110
<i>Compressive Strength After Freezing (kgf/cm²)</i>	
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	0,1
Darbe Direnci <i>Impact Resistance (kgf.cm/cm³)</i>	9
Eğilme Direnci <i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	69
Görünür Porozite <i>Apparent Porosity (%)</i>	2,2
Doluluk Oranı <i>Solid Ratio (%)</i>	94,8
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	5,2
Ortalama Aşınma Direnci <i>(m²-/50cm²)</i>	25,6
<i>Abrasion Resistance (m²-/50cm²)</i>	



## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# ADARA CREAM (AC)



### FİZİKSEL ÖZELLİKLER / PHYSICAL PROPERTIES

Görünür Yoğunluk <i>Apparent Density</i> [kg/m <sup>3</sup> ]	2.696 ± 0.005
Gerçek Yoğunluk <i>Real Density</i> [kg/m <sup>3</sup> ]	2.726 ± 0.038
Açık Gözeneklilik <i>Open Porosity</i> [%]	0.419 ± 0.155
Toplam Gözeneklilik <i>Total Porosity</i> [%]	1.108 ± 0.148
Atmosfer Basıncında Su Emme [%]	0.155 ± 0.058
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure (%)</i>	
Donma Çözülme Sonrası Ağırlık Kaybı [%]	0.020 ± 0.003
<i>Weight Loss After Freezing and Thawing (%)</i>	
Sertlik (mohs) <i>Hardness (mohs)</i>	3 ± 3.5

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ / MECHANICAL PROPERTIES

Basınç Dayanımı [MPa]	123.23 ± 18.65
<i>Uniaxial Compressive Strength (MPa)</i>	
Donma Çözülme Sonrası Basınç Dayanımı [MPa]	22.04 ± 19.3
<i>Uniaxial Compressive Strength After Freezing and Thawing (MPa)</i>	
Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı [MPa]	10.30 ± 2,38
<i>Flexural Strength Under Concentrated (MPa)</i>	
Aşınma Kaybı (Böhme Metodu) [mm <sup>3</sup> ]	7909 ± 238
<i>Bohme Surface Abrasion Values (mm<sup>3</sup>)</i>	
Aşınma Kaybı (Disk Aşındırma) [mm]	21.46 ± 1.12
<i>Large Disk Abrasion (mm)</i>	
Darbe Direnci <i>Impact Strength (MPa)</i>	2.17 ± 0,40



BRUSHED



## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# ADARA CREAM (ACX)



### FİZİKSEL ÖZELLİKLER / PHYSICAL PROPERTIES

Görünür Yoğunluk <i>Apparent Density</i> [kg/m <sup>3</sup> ]	2.696 ± 0.005
Gerçek Yoğunluk <i>Real Density</i> [kg/m <sup>3</sup> ]	2.726 ± 0.038
Açık Gözeneklilik <i>Open Porosity</i> [%]	0.419 ± 0.155
Toplam Gözeneklilik <i>Total Porosity</i> [%]	1.108 ± 0.148
Atmosfer Basıncında Su Emme [%]	0.155 ± 0.058
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure (%)</i>	
Donma Çözülme Sonrası Ağırlık Kaybı [%]	0.020 ± 0.003
<i>Weight Loss After Freezing and Thawing (%)</i>	
Sertlik (mohs) <i>Hardness (mohs)</i>	3 ± 3.5

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ / MECHANICAL PROPERTIES

Basınç Dayanımı [MPa]	123.23 ± 18.65
<i>Uniaxial Compressive Strength (MPa)</i>	
Donma Çözülme Sonrası Basınç Dayanımı [MPa]	122.04 ± 19.3
<i>Uniaxial Compressive Strength After Freezing and Thawing (MPa)</i>	
Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı [MPa]	10.30 ± 2,38
<i>Flexural Strength Under Concentrated (MPa)</i>	
Aşınma Kaybı (Böhme Metodu) [mm <sup>3</sup> ]	7909 ± 238
<i>Bohme Surface Abrasion Values (mm<sup>3</sup>)</i>	
Aşınma Kaybı (Disk Aşındırma) [mm]	21.46 ± 1.12
<i>Large Disk Abrasion (mm)</i>	
Darbe Direnci <i>Impact Strength (MPa)</i>	2.17 ± 0,40




HONED



# ÜRÜNLER / PRODUCTS

# SANDWAVE



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu <i>Cutting of Plate</i>	iyi / good
Kenar Köşe Kesilmesi <i>Cutting of Edge</i>	iyi / good
Cila Alma Durumu <i>Polishing Ability</i>	iyi / good
Sertlik <i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk <i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	2,71
Birim Hacim Ağırlık <i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2,65
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça	0,5
Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Weight	
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce	1,3
Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Volume	
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça	0,6
Water Absorption in Boiling Water - By Weight	
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce	1,5
Water Absorption in Boiling Water - By Volume	
Basınç Direnci <i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	1115
Don Sonrası Basınç Direnci <i>(kgf/cm)</i>	1380
Compressive Strength After Freezing <i>(kgf/cm)</i>	
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	0,1
Darbe Direnci <i>Impact Resistance (kgf.cm/cm)</i>	13
Eğilme Direnci <i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	125
Görünür Porozite <i>Bending Strength (%)</i>	1,3
Doluluk Oranı <i>Solid Ratio (%)</i>	97,9
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	2,1
Ortalama Aşınma Direnci <i>(cm³/50cm²)</i>	16,8
Abrassion Resistance <i>(cm³/50cm²)</i>	



FLAMED



FLAMED & BRUSHED



TUMBLED



SANDBLASTED



SANDBLASTED & BRUSHED



## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# KOKY BEIGE



FLAMED



FLAMED & BRUSHED

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu <i>Cutting of Plate</i>	iyi / good
Kenar Köşe Kesilmesi <i>Cutting of Edge</i>	iyi / good
Cila Alma Durumu <i>Polishing Ability</i>	iyi / good
Sertlik <i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk <i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	4
Birim Hacim Ağırlık <i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2, 65
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça	0,7
Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Weight	
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce	1,9
Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Volume	
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça	0,8
Water Absorption in Boiling Water - By Weight	
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce	2,1
Water Absorption in Boiling Water - By Volume	
Basınç Direnci <i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	1105
Don Sonrası Basınç Direnci <i>(kgf/cm)</i>	1165
Compressive Strength After Freezing <i>(kgf/cm)</i>	
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	0,0
Darbe Direnci <i>Impact Resistance (kgf.cm/cm)</i>	7
Eğilme Direnci <i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	131
Görünür Porozite <i>Bending Strength (%)</i>	1,9
Doluluk Oranı <i>Solid Ratio (%)</i>	97,6
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	2,4
Ortalama Aşınma Direnci <i>(cm³/50cm²)</i>	15,1
Abrasion Resistance <i>(cm³/50cm²)</i>	



# ÜRÜNLER / PRODUCTS

# ORIENT PINK



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu	<i>Cutting of Plate</i>	iyi / Good
Kenar Köşe Kesilmesi	<i>Cutting of Edge</i>	iyi / Good
Cila Alma Durumu	<i>Polishing Ability</i>	iyi / Good
Sertlik	<i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk	<i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	2,71
Birim Hacim Ağırlık	<i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2,64
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça (%)	<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Weight</i>	0,8
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce (%)	<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Volume (%)</i>	1,9
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça (%)	<i>Water Absorption in Boiling Water - By Weight (%)</i>	0,8
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce (%)	<i>Water Absorption in Boiling Water - By Volume (%)</i>	2,0
Basınç Direnci	<i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	1030
Don Sonrası Basınç Direnci (kgf/cm²)	<i>Compressive Strength After Freezing (kgf/cm²)</i>	950
Don Kaybı	<i>Freezing Lost (%)</i>	0,1
Darbe Direnci	<i>Impact Resistance (kgf.cm/cm³)</i>	10
Egilme Direnci	<i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	148
Görünür Porozite	<i>Apparent Porosity (%)</i>	1,9
Doluluk Oranı	<i>Solid Ratio (%)</i>	97,2
Gözeneklilik Derecesi	<i>Void Ratio (%)</i>	2,8
Ortalama Aşınma Direnci (cm³/50cm²)	<i>Abrasion Resistance (cm³/50cm²)</i>	21,0



FLAMED



FLAMED & BRUSHED



BRUSHED



SANDBLASTED



# ÜRÜNLER / PRODUCTS

## BAZALT



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Görünür Yoğunluk <i>Apparent Density</i> [kg/m <sup>3</sup> ]	2.642 ± 0.035
Gerçek Yoğunluk <i>Real Density</i> [kg/m <sup>3</sup> ]	2.890 ± 0.005
Açık Gözeneklilik <i>Open Porosity</i> (%)	3.280 ± 0.465
Toplam Gözeneklilik <i>Total Porosity</i> (%)	8.562 ± 0.101
Atmosfer Basıncında Su Emme (%)	1.237 ± 1.182
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure (%)</i>	
Donma Çözülme Sonrası ağırlık Kaybı (%)	0.024 ± 0.013
<i>Weight Lost After Freezing (%)</i>	

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ / MECHANICAL PROPERTIES


Basınç Dayanımı [MPa]	135.95 ± 5.66
<i>Uniaxial Compressive Strenght (MPa)</i>	
Don Sonrası Basınç Dayanımı [MPa]	121-86 ± 12.69
<i>Uniaxial Compressive Strenght After Freezing - Thawing (MPa)</i>	
Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı [MPa]	15.80 ± 3.74
<i>Flexural Strenght Under Concentrated (MPa)</i>	
Aşınma Kaybı (Böhme Metodu) [cm <sup>3</sup> /11]	3.47 ± 0,33
<i>Böhme Surface Abrassion Values (cm<sup>3</sup>/11)</i>	
Aşınma Kaybı (Disk Aşındırma) [mm]	17.41 ± 0.68
<i>Large Disc Abrassion (mm)</i>	
Darbe Direnci Impact Strenght [kgf cm/cm <sup>3</sup> ]	16 ± 4.38




BUSH-HAMMERED  
BRUSHED




BUSH-HAMMERED &  
POLISHED



SANDBLASTED



SANDBLASTED &  
BRUSHED



BRUSHED




## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# LIGHT EMPERADOR



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu <i>Cutting of Plate</i>	İyi <i>Good</i>
Kenar Köşe Kesilmesi <i>Cutting of Edge</i>	İyi <i>Good</i>
Cila Alma Durumu <i>Polishing Ability</i>	İyi <i>Good</i>
Sertlik <i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk <i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	2,82
Birim Hacim Ağırlık <i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2,68
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça (%)	0,9
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure By Weight (%)</i>	
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce (%)	2,2
<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure By Volume (%)</i>	
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça (%)	0,9
<i>Water Absorption in Boiling Water - By Weight (%)</i>	
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce (%)	2,6
<i>Water Absorption in Boiling Water - By Volume (%)</i>	
Basınç Direnci <i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	835
Don Sonrası Basınç Direnci <i>(kgf/cm²)</i>	1110
<i>Compressive Strength After Freezing (kgf/cm²)</i>	
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	0,1
Darbe Direnci <i>Impact Resistance (kgf.cm/cm³)</i>	9
Eğilme Direnci <i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	69
Görünür Porozite <i>Apparent Porosity (%)</i>	2,2
Doluluk Oranı <i>Solid Ratio (%)</i>	94,8
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	5,2
Ortalama Aşınma Direnci <i>(m²-/50cm²)</i>	25,6
<i>Abrasion Resistance (m²-/50cm²)</i>	



# ÜRÜNLER / PRODUCTS

## ELIOS BEIGE

---



### ANALİZ TEST SONUÇLARI / ANALYSIS TEST RESULTS

Birim Hacim Ağırlığı <i>Specific Weight (gr/cm³)</i>	$2.731 \pm 0.004$
Taşın Özgül Kütlesi (gr/cm³) <i>Unit Volume Weight</i>	$2,744 \pm 0,003$
Görünen Porozite <i>Apparent Porosity (%)</i>	$0,475 \pm 0.110$
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	$0,477 \pm 0.111$
Su Emme Kütlece (%) <i>Water Absorption by Weight (%)</i>	$0.174 \pm 0.040$
Su Emme Hacimce (%) <i>Water Absorption by Volume (%)</i>	$0.475 \pm 0.110$
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	$0.333 \pm 0.016$
Sertlik Hardness (mohs)	4-5

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ / MECHANICAL PROPERTIES

Tek Esnekli Basınç Direnci (MPa) <i>Uniaxial Compressive Strength (MPa)</i>	$116.30 \pm 29.02$
Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci (MPa) <i>Compressive Strength After Freezing (MPa)</i>	$108.46 \pm 4.09$
Eğilme Direnci Bending Strength (MPa)	$9.10 \pm 2.44$
Aşınma Kaybı (Böhme Metodu) ( $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$ ) <i>Böhme Surface Abrasion Values (<math>\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2</math>)</i>	$1050 \pm 3.78$
Darbe Direnci Impact Strenght (kgf cm/cm³) <i>Impact Strength (kgf cm/cm³)</i>	$10.33 \pm 5.57$
Elastisite Modülü Modulus of Elasticity (Gpa) <i>Poisson Oranı Poisson ratio (Gpa)</i>	$69.710 \pm 11.73$
	$0,271 \pm 0,046$



## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# ELIOS GREY



### ANALİZ TEST SONUÇLARI / ANALYSIS TEST RESULTS

Birim Hacim Ağırlığı <i>Specific Weight (gr/cm<sup>3</sup>)</i>	$2.731 \pm 0.004$
Taşın Özgül Kütlesi (gr/cm <sup>3</sup> )	$2,744 \pm 0,003$
<i>Unit Volume Weight</i>	
Görünen Porozite <i>Apparent Porosity (%)</i>	$0,475 \pm 0.110$
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	$0,477 \pm 0.111$
Su Emme Kütlece (%)	$0.174 \pm 0,040$
<i>Water Absorption by Weight (%)</i>	
Su Emme Hacimce (%)	$0.475 \pm 0.110$
<i>Water Absorption by Volume (%)</i>	
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	$0.333 \pm 0.016$
Sertlik Hardness (mohs)	4-5

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ / MECHANICAL PROPERTIES

Tek Esnekli Basınç Direnci (MPa)	$116.30 \pm 29.02$
<i>Uniaxial Compressive Strength (MPa)</i>	
Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci (MPa)	$108.46 \pm 4.09$
<i>Compressive Strength After Freezing (MPa)</i>	
Eğilme Direnci Bending Strength (MPa)	$9.10 \pm 2.44$
Aşınma Kaybı (Böhme Metodu) (cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> )	$1050 \pm 3.78$
<i>Böhme Surface Abrasion Values (cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup>)</i>	
Darbe Direnci Impact Strenght (kgf cm/cm <sup>3</sup> )	$10.33 \pm 5.57$
Elastisite Modülü Modulus of Elasticity (Gpa)	$69.710 \pm 11.73$
Poisson Oranı Poisson ratio (Dpa)	$0,271 \pm 0,046$



## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# AMEDIAN BEIGE



FLAMED



BRUSHED



SANDBLASTED


### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu	<i>Cutting of Plate</i>	iyi / good
Kenar Köşe Kesilmesi	<i>Cutting of Edge</i>	iyi / good
Cila Alma Durumu	<i>Polishing Ability</i>	iyi / good
Sertlik	<i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk	<i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	4
Birim Hacim Ağırlık	<i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2, 65
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça	<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Weight</i>	0,7
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce	<i>Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Volume</i>	1,9
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça	<i>Water Absorption in Boiling Water - By Weight</i>	0,8
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce	<i>Water Absorption in Boiling Water - By Volume</i>	2,1
Basınç Direnci	<i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	1105
Don Sonrası Basınç Direnci (kgf/cm²)	<i>Compressive Strength After Freezing (kgf/cm²)</i>	1165
Don Kaybı	<i>Freezing Lost (%)</i>	0,0
Darbe Direnci	<i>Impact Resistance (kgf.cm/cm)</i>	7
Eğilme Direnci	<i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	131
Görünür Porozite	<i>Bending Strength (%)</i>	1,9
Doluluk Oranı	<i>Solid Ratio (%)</i>	97,6
Gözeneklilik Derecesi	<i>Void Ratio (%)</i>	2,4
Ortalama Aşınma Direnci (cm³/50cm²)	<i>Abrassion Resistance (cm³/50cm²)</i>	15,1



## ÜRÜNLER / PRODUCTS

# LUNA CREAM



FLAMED



FLAMED & BRUSHED



SANDBLASTED

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Plaka Verme Durumu <i>Cutting of Plate</i>	iyi / good
Kenar Köşe Kesilmesi <i>Cutting of Edge</i>	iyi / good
Cila Alma Durumu <i>Polishing Ability</i>	iyi / good
Sertlik <i>Hardness (Mohs)</i>	4
Yoğunluk <i>Unit Volume Weight (g/cm³)</i>	2,71
Birim Hacim Ağırlık <i>Specific Weight (g/cm³)</i>	2,65
Atmosfer Basıncında Su Emme - Ağırlıkça	0,5
Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Weight	
Atmosfer Basıncında Su Emme - Hacimce	1,3
Water Absorption at Atmospheric Pressure - By Volume	
Kaynar Suda Su Emme - Ağırlıkça	0,6
Water Absorption in Boiling Water - By Weight	
Kaynar Suda Su Emme - Hacimce	1,5
Water Absorption in Boiling Water - By Volume	
Basınç Direnci <i>Compressive Strength (kgf/cm²)</i>	1115
Don Sonrası Basınç Direnci <i>(kgf/cm²)</i>	1380
Compressive Strength After Freezing <i>(kgf/cm²)</i>	
Don Kaybı <i>Freezing Lost (%)</i>	0,1
Darbe Direnci <i>Impact Resistance (kgf.cm/cm)</i>	13
Eğilme Direnci <i>Bending Strength (kgf/cm²)</i>	125
Görünür Porozite <i>Bending Strength (%)</i>	1,3
Doluluk Oranı <i>Solid Ratio (%)</i>	97,9
Gözeneklilik Derecesi <i>Void Ratio (%)</i>	2,1
Ortalama Aşınma Direnci <i>(cm³/50cm²)</i>	16,8
Abrassion Resistance <i>(cm³/50cm²)</i>	



# REFERANSLAR



LEONIE 18 / SINGAPORE  
Sandwave




SAPHIRE / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



THANH DA VIEW TOWER / HO CHI MIN, VIETNAM  
Brown Espera



ISTINYE PARK / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



KEMERBURGAZ / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



ELEVEN@HOLLAND / SINGAPORE  
Sandwave




AGALAROV ESTATE / MOSCOW, RUSSIA  
Koky Beige, Light Emperador




SOFITEL PLAZA SAIGON / HO CHI MIN, VIETNAM  
Brown Espera



SOFITEL PLAZA SAIGON / HO CHI MIN, VIETNAM  
Brown Espera



SULTANAHMET HOTEL / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



DIES HOTEL / DIYARBAKIR, TURKEY  
Nera Cream


# REFERENCES

REFERANSLAR / REFERENCES	LOKASYON / LOCATION	ÜRÜN / PRODUCT
EURO STAR HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	KOKY BEIGE/BROWN ESPERA
GULER BABY SHOP	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA
AZERBAIJAN EMBASSY	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA
LE MERIDIEN	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
GARANTI KOZA	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
NOVA DRAGOS	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
BAŞAKŞEHİR ARTAN CENTER	ISTANBUL/TURKEY	ADARA CREAM/BASALT
FORSA KAĞITÇILIK FABRİKASI	ISTANBUL/TURKEY	ADARA CREAM
KOZA ŞEHİR	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE
ASSİST 10 CENTER	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA/LIGHT EMPERADOR
TAN CENTER	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA/LIGHT EMPERADOR
PASHA 32 HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA/SAND WAVE
AJIA HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	TIGRE BEIGE
AKATLAR SPORIUM SPOR TESİSLERİ	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
LEVENT LOFT RESIDENCE	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
RAMADA HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE
BY HOTEL İSTANBUL	ISTANBUL/TURKEY	TIGRE BEIGE
ARKETIP	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
PERA PALAS	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
PELİT PATISSERIE	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
KEMERLIFE	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
MIDDLEEAST TOWERS	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE/BASALT
ASTORIA	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA/ORIENT PINK
MIDDLEIST	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE/BASALT/ORIENT PINK
ARKETIP RESIDENCE	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
AĞAOĞLU MY CITY HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE/BROWN ESPERA
AKKOZA RESIDENCES	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE
TULIP HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
CITY'S MALL	ISTANBUL/TURKEY	KOKY BEIGE
MILANO MOBİLYA	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
KİPTAŞ DRAGOS MANSIONS	ISTANBUL/TURKEY	SAND WAVE
NAB HOLDİNG	ISTANBUL/TURKEY	LIGHT EMPERADOR
BULVAR RESIDENCE	ISTANBUL/TURKEY	LIGHT EMPERADOR/BASALT
DEDEMAN HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	BROWN ESPERA
AVRUPA RESIDENCES	ISTANBUL/TURKEY	LIGHT EMPERADOR
SİNPAŞ BOSPHORUS RESIDENCES	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
AKMERKEZ MALL	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
MAKYOL LE MERIDIEN HOTEL	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
BISKON SUPHIRE MALL	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
BUYAKA	ISTANBUL/TURKEY	BASALT
KIRIKKALE UNIVERSITY	KIRIKKALE/TURKEY	SAND WAVE
MAVİŞEHİR KONUTLARI	İZMİR/TURKEY	SAND WAVE/BROWN ESPERA
FOLKART	İZMİR/TURKEY	BASALT
HILTON HOTEL	KUSADASI/TURKEY	BASALT
PARK 328 AVM	OSMANİYE/TURKEY	LIGHT EMPERADOR/SAND WAVE
SILVER FACTORY	TEKIRDAG/TURKEY	SAND WAVE/BROWN ESPERA
ATAPARK MALL	TRABZON/TURKEY	ORIENT PINK
FORUM MALL	TRABZON/TURKEY	BASALT
KUUM	BODRUM/TURKEY	BASALT
TUZEL	BODRUM/TURKEY	SAND WAVE
MONARCH	BODRUM/TURKEY	SAND WAVE
TEKFEN YALIKAVAK RESIDENCES	BODRUM/TURKEY	BASALT/SAND WAVE
DIYARBAKIR BUS STATION	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT/SAND WAVE
BABİL MALL	DIYARBAKIR/TURKEY	SAND WAVE
DİCLE VADİ PROJESİ	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
AYŞE ŞAN PARKI	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
ORMAN PARK DİCLE KAFE	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
RİHAN PARKI	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
DİYARBAKIR KALESİ TAMİRATI	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
GAZİ CADDESİ PROJESİ	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
ÇINAR BELEDİYESİ	DIYARBAKIR/TURKEY	BASALT
ZİNCİRİYE MEDRESESİ	MARDİN/TURKEY	BASALT
MALATYA ESENLİK BELEDİYESİ	MALATYA/TURKEY	BASALT
HAKKARI BELEDİYESİ	HAKKARI/TURKEY	BASALT
TUNCELİ BELEDİYESİ	TUNCELİ/TURKEY	BASALT
ELAZİĞ HAYAT DAMLA PROJESİ	ELAZİĞ/TURKEY	BASALT
CEYLİNPINAR BELEDİYESİ	SANLIURFA/TURKEY	BASALT
SURUÇ BELEDİYESİ	SANLIURFA/TURKEY	BASALT
ANA FOOD POLSKA ADMINISTRATIVE BUILDING	POLAND	BROWN ESPERA
KEBAB KING RESTAURANTS	POLAND	BROWN ESPERA
AL HARISI RESIDENCE	SAUDI ARABIA	SAND WAVE
NATIONAL COMMERCIAL BANK BRANCHES	SAUDI ARABIA	SAND WAVE
AL RAJHI BANK BRANCHES	SAUDI ARABIA	LIGHT EMPERADOR
FOUR SEASONS HOTEL	MALDIVS	SAND WAVE
CAOANGAN MEMBINA	MALAYSIA	KOKY BEIGE
AMERICAN EMBASSY	NEPAL	TIGRE BEIGE
STAY SEVEN RESIDENCE	SEOUL KOREA	TIGRE BEIGE
TAY SEVEN RESIDENCE	SEOUL KOREA	TIGRE BEIGE
MARIOTT HOTEL & RESIDENCE	SOUTH KOREA	TIGRE BEIGE
FOIRE	SOUTH KOREA	TIGRE BEIGE/LIGHT EMPERADOR
GS	SOUTH KOREA	SAND WAVE/LIGHT EMPERADOR

# REFERANSLAR



MIDDLEIST / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



CONRAD HOTEL / SEOUL, KOREA  
Sanwave



SAPHIRE / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



DEDEMAN HOTEL / ARBIL, IRAQ  
Nera Cream



MOHAMMED BIN ZAYED CITY / DUBAI, UAE  
Brown Espera




KEMERBURGAZ / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt




AKKOZA RESIDENCE / ISTANBUL, TURKEY  
Light Emperador, Sandwave



TUZLA MERINE / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt




SULTANAHMET HOTEL / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



SULTANAHMET HOTEL / ISTANBUL, TURKEY  
Basalt



FIORE / SEOUL KORE  
Tigre Beige, Light Emperador



# REFERENCES

REFERANSLAR / REFERENCES	LOKASYON / LOCATION	ÜRÜN / PRODUCT
THE STATE SOUTH	SOUTH KOREA	SAND WAVE
SYMPHONY HOTEL	HOLLAND	TIGRE BEIGE
OCEANA	DUBAI	TIGRE BEIGE/LIGHT EMPERADOR
THE JEWELS TWIN TOWERS	DUBAI	TIGRE BEIGE
RELIANCE BUILDINGS	INDIA	TIGRE BEIGE
THE LEELA HOTEL	INDIA	SAND WAVE
TOYOKO INN HOTELS	JAPAN	ORIENT PINK
KROKUS MALL CENTERS	RUSSIA	TIGRE BEIGE
MOSCOW ART GALLERY	RUSSIA	LIGHT EMPERADOR
CYPRESS PROJECT	HONG KONG	TIGRE BEIGE
PEARL ISLAND	SINGAPORE	SAND WAVE
MARINA BAY FINANCE CENTER	SINGAPORE	SAND WAVE
MBFC	SINGAPORE	SAND WAVE
JAPAN EMBASSY RESIDENCE	SINGAPORE	TIGRE BEIGE
PRESIDENTIAL RESIDENCE	YERIVAN/ARMENIA	KOKY BEIGE
CHI HOTEL	DUSHAMBE/TAJIKISTAN	SAND WAVE/BROWN ESPERA/NERA CREAM/NOCHE TRAVERTINE/KOKY BEIGE
UB CITY	BANGALORE/INDIA	BROWN ESPERA
DUBAI INT. AIRPORT 3RD TERMINAL	DUBAI/UAE	BROWN ESPERA
NAM A BANK	HO CHI MIN/VIETNAM	BROWN ESPERA
MAJIDI MALL SULAIMANY	SULAIMANY/IRAQ	SAND WAVE
ITCC HOTEL	RIYAD/SAUDI ARABIA	BASALT/NERA CREAM
SORAN HOSPITAL	DIYANA/IRAQ	SAND WAVE
RANYAN UNIVERSITY	DUHOK/IRAQ	SAND WAVE
MAZI LAND	DUHOK/IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA
ZOZAN CITY	DUHOK/IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA
ROJ CITY	DUHOK/IRAQ	SAND WAVE
ARBIL AIRPORT	ARBIL/IRAQ	BROWN ESPERA/SANDWAVE
HEWA CITY	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE
ESKAN CITY	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE
ROYAL CITY 1,2,3,	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA
BASMAK DUTY FREE	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA
SAPHIRRE	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA
FALCON VILLAS	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE
ERBIL VILLAS 1,2,3	ARBIL/IRAQ	SAND WAVE
AMERICAN VILLASI	IRAQ	SAND WAVE
MACIDI MALL	IRAQ	SAND WAVE
RUBAN PARK	IRAQ	BASALT
BARZAN HOSPITAL	IRAQ	SAND WAVE
SORAN HOSPITAL	IRAQ	SAND WAVE
RANYA UNIVERSITY	IRAQ	SAND WAVE
RAYMOL MALL	IRAQ	SAND WAVE
HEWA CITY	IRAQ	SAND WAVE
ZOZAN CITY	IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA
ESKAN CITY	IRAQ	SAND WAVE/BROWN ESPERA/BASALT
DEDEMAN HOTEL	IRAQ	CREMA NERA/BROWN ESPERA/LIGHT EMPERADOR
ROYAL CITY APARTMENT	IRAQ	SAND WAVE
ROYAL CITY VILLAS	IRAQ	SAND WAVE
FALCON VILLAS	IRAQ	SAND WAVE
ERBIL AIRPORT	IRAQ	BROWN ESPERA
SELAHADDIN HOSPITAL	IRAQ	SAND WAVE
SELAHADDIN HOSPITAL	SELAHADDIN /IRAQ	SAND WAVE
SOFITEL HOTEL	CHENGDU / CHINA	TIGRE BEIGE
CHONGQING SOFIT HOTEL	CHONGQING / CHINA	BROWN ESPERA
CHONGQING MARRIOTT HOTEL	CHONGQING / CHINA	BROWN ESPERA
NANJING MACALLINE KITCHEN AREA	NANJING / CHINA	BROWN ESPERA
KTV CHENGDU GOLD FOX KTV CLUB	CHENGDU / CHINA	BROWN ESPERA
SHENYANG HEALES BATH CENTER	SHENYANG / CHINA	BROWN ESPERA
NINGBO SPRING HOTEL	NINGBO / CHINA	BROWN ESPERA
WENZHOU SEASHORE HOTEL	WENZHOU / CHINA	BROWN ESPERA
THE NORTH INDUSTRIAL BUILDING	BEIJING / CHINA	BROWN ESPERA
NUANSHAN VILLA	BEIJING / CHINA	BROWN ESPERA
MEETING HALL OF AIR COMMAND	BEIJING / CHINA	BROWN ESPERA
DAOXIANGHU HOTEL	BEIJING / CHINA	SAND WAVE/BROWN ESPERA
BEIJING DAFANG GAOTING DIFENG LIGHTS STORE	BEIJING / CHINA	BROWN ESPERA
CITIC BULDIDGS	BEIJING / CHINA	KOKY BEIGE/SAND WAVE
CITIC NEW BULDIDGS	BEIJING / CHINA	KOKY BEIGE/SAND WAVE
QINHUANGDAO STAR REAL ESTATE YIBEILAN	QINHUANGDAO / CHINA	BROWN ESPERA
BAOLI XIAOTANGSHAN VILLA	BEIJING / CHINA	AMEDIAN BEIGE
YUANYANG REAL ESTATE AIRPORT VILLA	BEIJING / CHINA	AMEDIAN BEIGE
SHIJIAZHUANG YUANHE VILLA	SHIJIAZHUANG / CHINA	AMEDIAN BEIGE
CHONGQING GOVERNMENT BUILDING	CHONGQING / CHINA	BROWN ESPERA
CHONGQING ZOUNA CONSTRUCTION BUILDING	CHONGQING / CHINA	BROWN ESPERA
XIAMEN MARCO POLO HOTEL	XIAMEN / CHINA	BROWN ESPERA
SHENYANG JIALI CENTER YASONG BUILDING	SHENYANG / CHINA	BROWN ESPERA
SUZHOU YOUNGOR HOTEL	SUZHOU / CHINA	BROWN ESPERA
TIANJIN STEEL GROUP BUILDING	TIANJIN / CHINA	BROWN ESPERA
MARIOTT HOTEL SHANGHAI	CHINA	ORIENT PINK
PURPLE MOUNTAIN HOTEL SHANGHAI	CHINA	ORIENT PINK
BEIJING OLIMPIC VILLAGE	CHINA	SAND WAVE

# ULASIM ROUTES



# i L E T i S i M C O N T A C T

## MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Şanlıurfa Karayolu 5. Km No: 162/C Dimer Plaza 21070

Diyarbakır, TÜRKİYE

P : +90 412 237 45 10 (pbx)

F : +90 412 237 45 17

e-mail : [info@dimer.com.tr](mailto:info@dimer.com.tr)

## FABRİKA / FACTORY

Organize Sanayi Bölgesi Elazığ Karayolu 20. Km

Diyarbakır, TÜRKİYE

P : +90 412 345 00 80

F : +90 412 345 00 84

e-mail : [export@dimer.com.tr](mailto:export@dimer.com.tr)

## İSTANBUL OFİS / ISTANBUL OFFICE

Geçici 97 Sokak No: 13 Ferhatpaşa, Ataşehir

İstanbul, TÜRKİYE

P : +90 216 660 14 36-37 (Pbx)

F : +90 216 660 14 38

e-mail : [istanbul@dimer.com.tr](mailto:istanbul@dimer.com.tr)

## ÇİN OFİS / CHINA OFFICE

1st-2nd Floor, No.399, Area B,1555 West Jinshajiang Rd,

Jiading District, Shanghai, CHINA

P : +86 21 69113111

F: +86 21 69113222

e-mail : [china@dimer.com.tr](mailto:china@dimer.com.tr)

## IRAK OFİS / IRAQ OFFICE


100 mt. Street, Italian City No: 285 Arbil, IRAQ


P : 0 750 619 43 34 - 0 750 359 23 2

e-mail : [dimer@dimercompany.com](mailto:dimer@dimercompany.com)

web : [www.dimercompany.com](http://www.dimercompany.com)







[www.dimer.com.tr](http://www.dimer.com.tr)